



PC-FI034

Versión 01

Fecha de vigencia: 31/05/2018

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

<b>PRODUCTO</b>		TELA SIN LAMINAR STD 57 g/m <sup>2</sup>		
<b>CODIGO</b>		-		
<b>PARAMETRO</b>		<b>CRITERIO TEORICO</b>		
<b>Materia Prima</b>		Polipropileno homopolimero especial para extrusión, carbonato de calcio y pigmento para plástico. Polipropileno homopolimero, apto para estar en contacto directo con alimentos de acuerdo con la aprobación FDA.		
<b>Color</b>		Según los requisitos del cliente		
<b>Impresión</b>		No aplica		
PARAMETRO	CRITERIO TEORICO	TOLERANCIA		METODO
		MIN	MAX	
1. Ancho de la tela(cm)	Desde 35 cm hasta 70 cm	± 2**		KENT
2. Longitud de la tela (cm)	Según los requisitos del cliente**, con una tolerancia de ± 2%			Resolución 16379 de SIC
4. Peso promedio tela (g/m <sup>2</sup> )	57	55	59	KENT
** Aplica condiciones y restricciones				
** Documento de referencia para las tolerancias dimensionales del producto: Numeral 4.5 NTC 1792 SACOS TEJIDOS DE POLIOLEFINAS PARA EMBALAJE				
<b>RESISTENCIA QUIMICA Y BIOLOGICA</b>				
<b>Positiva a:</b> Ácidos fuertes, bases, detergentes, alcoholes, peróxido de hidrogeno				
<b>Negativa a:</b> Tolueno, Tricoloetileno, xileno y cloroformo.				
GRADO DE TOXICIDAD NULO A CONDICIONES NORMALES				
NO SUFRE ATAQUES DE MICROORGANISMOS.				
<b>Trazabilidad:</b> Seguimiento por marcas en producción de hilo, tela, corte, laminación e impresión. Fecha de impresión a la vista en dobles costura.				
Nota: Las normas internas de inspección cualitativa y cuantitativa, (despistes, mala impresión, dimensiones etc.) están disponibles al cliente, cuando este lo requiera. Las técnicas y actividades de control de calidad, incluyen los siguientes ensayos:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar peso por metro cuadrado ( NTC 229 )</li> <li>• Determinación del número de hilos de urdimbre y del número de hilos de trama, de tejidos planos.</li> <li>• Determinación de la resistencia del saco a la tensión hasta la rotura según la NTC 1792. (Se considera normal en los sacos una perdida de producto del 0,01 %)</li> <li>• Semestralmente se realiza a traves de un laboratorio externo estudio micribiologico a un lote aleatorio. •Anualmente se realiza estudio de migración total con el simulante D. De un cliente requerir otro simulante lo puede requerir y éste se le hará llegar en un plazo maximo de 30 días calendario.</li> </ul>				
Análisis Microbiológico		Especificación		Método
Recuento de coliformes totales		<10		AOAC 2005 03 ed 19

“Este documento al ser impreso será considerado Copia NO Controlada y podrá utilizarse solo para fines de información, está prohibido su reproducción total y parcial sin previa autorización de INDUSTRIAS KENT Y SORRENTO S.A.”



PC-FI034

Versión 01

Fecha de vigencia: 31/05/2018

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

<b>PRODUCTO</b>		TELA SIN LAMINAR STD 57 g/m <sup>2</sup>
<b>CODIGO</b>		-
<b>PARAMETRO</b>		<b>CRITERIO TEORICO</b>
<b>Materia Prima</b>		Polipropileno homopolimero especial para extrusión, carbonato de calcio y pigmento para plástico. Polipropileno homopolimero, apto para estar en contacto directo con alimentos de acuerdo con la aprobación FDA.
Recuento de escherichia coli	<10	AOAC 2005 03 ed 19
Recuento de microorganismos aerobios mesófilos	10 máx	AOAC official methods 988.18 Edición 19
Recuento de mohos y levaduras	<10	ISO 21527 equivalente NTC 5698
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>		
Se recomienda almacenar 5 hiladas de altura. Un almacenamiento mayor a 150 días calendario puede causar una influencia negativa en la calidad del producto final ya que el core sufre daños con el tiempo. El producto debe ser almacenado en condiciones secas y temperaturas por debajo de los 40°C, protegiéndolo de la luz UV. Un Almacenamiento no adecuado puede iniciar su degradación. Industrias Kent y Sorrento no asume responsabilidad por los daños causados por un mal almacenamiento.		
<b>CRITERIO DE RECHAZO</b>		
Un reclamo con devolución del lote procederá cuando el numero de defectos encontrado en el producto despachado supere el 1%; para ello se realizará el muestreo del lote según la NTC-ISO 2859-1 (PLANES DE MUESTREO DETERMINADOS POR EL NIVEL ACEPTABLE DE CALIDAD (NAC) PARA INSPECCIÓN LOTE A LOTE) considerando una inspección normal del lote basado en DR003 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE PRODUCTO TERMINADO. Para presentar un reclamo se debe hacer llegar la contramuestra con el defecto detectado.  El plazo máximo para realizar un reclamo será de 30 días luego de recibido el lote.		
<b>TIEMPO DE RESPUESTA</b>		
Luego de recibido el reclamo, se dará atención al mismo en un plazo no mayor a 15 días hábiles.		
<b>Vida útil:</b> 18 meses.		
<b>PRESENTACION</b>		
Tela enrollada en un core (tubo) de cartón de 80 cm de longitud aproximadamente según ancho de tela se adicionan tapas plásticas para proteger el core y se embala en tela de polipropileno laminada la longitud solicitada en tela se le adiciona el 4% mas para compensar los metros que puedan salir con defectos de fabricación.		
<b>USOS</b>		
Conversión de sacos.		

<b>APROBACION</b>
<b>Coordinadora de gestión comercial</b>

“Este documento al ser impreso será considerado Copia NO Controlada y podrá utilizarse solo para fines de información, está prohibido su reproducción total y parcial sin previa autorización de INDUSTRIAS KENT Y SORRENTO S.A.”