



FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Fecha de vigencia: 23/08/2021

PRODUCTO		MALLA GALLINERO.		
CODIGO		Ver Odoos según presentación y composición		
PARAMETRO		CRITERIO TEORICO		
Materia Prima		Polipropileno homopolimero original/postindustrial Polipropileno copolimero especial para mallas Pigmento (No aplica para malla transparente)		
Color		Negro**, Gris, transparente.		
<i>**La malla gallinero color negro puede tener una apariencia opaca, que no impacta en la calidad del producto.</i>				
PARAMETRO	CRITERIO TEORICO	TOLERANCIA		METODO
		MIN	MAX	
1. Dimensiones (Orificio) mm	25 x 40	20 x 25	30 x 50	Kent
2. Ancho m	1,88	1,83	1,93	Kent
3. Espesor del filamento	0,5 mm.			Kent
4. Forma	Rectangular biorientada.			Kent
5. Tolerancia en dimensión (orificio) Longitudinal mm	25	20	30	Kent
6. Tolerancia en dimensión (orificio) Transversal mm	40	25	50	Kent
7. Numero de orificios dirección transversal	51	46	63,00	Kent
8. Tolerancia en ancho	± 5 cm	183	193	Kent
9. Peso g/m	72	70	72	Kent
10. Resistencia a la tensión Kg f/hilo longitudinal	3	-0.2 + ∞		Kent
11. Resistencia a la tensión Kg f/hilo transversal	4	-0.2 + ∞		Kent
12. Elongación	>10%	No Aplica.		Kent
13. Presentación (m)	50	49	50,00	Kent
14. Peso del rollo (Kg)	3,60	3,43	3,60	Kent
PRESENTACIÓN				
50 m con core - 30 m sin core.				
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO				
Se recomienda almacenar 19 planchas de altura a mas área de plancha más estabilidad. Un almacenamiento mayor a 60 días calendario puede causar una influencia negativa en la calidad del producto final. Para almacenamiento del producto mayor a 15 días calendarios, se recomienda no usar Core, ya que éste sufre daños con el tiempo. Un Almacenamiento no adecuado puede iniciar su degradación. Industrias Kent y Sorrento no asume responsabilidad por los daños causados por un mal almacenamiento.				



FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Fecha de vigencia: 23/08/2021

PRODUCTO	MALLA GALLINERO.
CODIGO	Ver Odoos según presentación y composición
CRITERIO DE RECHAZO	
Un reclamo con devolución del lote procederá cuando el número de defectos encontrado en el producto despachado supere el 1%; para ello se realizará el muestreo del lote según la NTC-ISO 2859-1 (PLANES DE MUESTREO DETERMINADOS POR EL NIVEL ACEPTABLE DE CALIDAD (NAC) PARA INSPECCIÓN LOTE A LOTE) considerando una inspección normal del lote basado en DR003 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE PRODUCTO TERMINADO. Para presentar un reclamo se debe hacer llegar la contramuestra con el defecto detectado.	
El plazo máximo para realizar un reclamo será de 30 días luego de recibido el lote.	
TIEMPO DE RESPUESTA	
Luego de recibido el reclamo, se dará atención al mismo en un plazo no mayor a 15 días hábiles.	

ELABORÓ	APROBACION
	
Coordinadora SIGMA Departamento de Calidad	Coordinadora Comercial Departamento Comercial